

# Neutro Color

Dekorative Dichtmasse für Marmor und Naturstein.

Neutro Color ist neutral vernetzend, ohne verfärbungsverursachende Komponenten formuliert und sichert eine perfekte Abdichtung ohne Bildung von Rändern und Flecken auf empfindlichen Marmor- und Naturstein-Oberflächen.



## Rating 3

1. Das Produkt greift Marmor oder Naturstein nicht an und ruft keine Vergilbungen oder Flecken hervor
2. Geeignet auf porösen und nicht-porösen Untergründen
3. Geeignet für Feuchträume
4. Beständig gegenüber Alterung, UV-Strahlung und Frost
5. In 12 Farben erhältlich

- × Regional Mineral  $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- ✓ Solvent  $\leq 5$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Das Rating wurde anhand eines Durchschnittswertes der Farbenformulierungen berechnet

---

## Anwendungsbereich

- Elastisches und wasserundurchlässiges Versiegeln von Dehnungs- und Verbindungsfugen auf:
- Feinsteinzeug, Platten mit geringer Dicke, Keramikfliesen, Klinker, Glas- und Keramikmosaik - jeder Art und jeden Formates
  - Sanitäreinrichtungen, Duschen
  - Marmor und Naturstein
  - Ziegel
  - Glas sowie Fenster und Türen aus Metall und Holz
  - Betonfertigplatten, Sichtbeton
  - Estriche und Putze auf Basis von Zement oder Kalkzementmörtel

→ Einsatzbereich:

Im Innen und Außenbereich, auch in Frost ausgesetzten Bereichen, für Feldbegrenzungs-, Dehnungs- und Verbindungsfugen an Balkonen, Terrassen, Fassaden, Bädern, Duschen, Türen und Fenstern sowie Schwimmbecken.

Nicht anwenden auf Elementen aus Gummi; Kunststoffmaterialien; Bitumen oder Stoffen, die Öl, Lösemittel und Weichmacher freisetzen; zum Herstellen von Fugen, die durch hohen Abrieb belastet sind.

---

## Anwendungshinweise

- Vorbereitung der Untergründe  
Die Flanken der abzudichtenden Fugen müssen völlig trocken, sauber und frei von Öl, Staub und Rost sein. Lose oder nicht fest verankerte Teile sind zu entfernen. Metalle müssen sorgfältig von Oxydationsschichten gereinigt werden. Beim Herstellen von sichtbar bleibenden Fugen wird empfohlen, an den Rändern eine Schutzschablone aus Klebeband anzubringen, damit eine saubere Versiegelungslinie entsteht. Der Einsatz von Keragrip Eco Pulep auf Metalloberflächen optimiert die Reinigung der Fläche und die anschließende Haftung des Produkts.

- Vorbereitung  
Neutro Color ist gebrauchsfertig. Nachdem der konische Verschluss der Kartusche abgeschnitten wurde, wird die Düse entsprechend der abzudichtenden Fuge im 45° Winkel zugeschnitten und auf die Kartusche geschraubt. Die Kartusche in die hierfür vorgesehene, manuell betätigte oder Druckluftpistole einsetzen.

- Anwendung  
An die Fugen angrenzende Bereiche sind mit Klebeband zu schützen, um deren Verunreinigung zu vermeiden und eine

gleichmäßige Versiegelung zu ermöglichen. Das Klebeband muss sofort nach der Versiegelung entfernt werden.

Die Silikonmasse muss herausgepresst und in die Tiefe eingespritzt werden, um optimale Haftung zu erzielen. Die Oberfläche wird in einem - möglichst ununterbrochenen - Arbeitsgang mit spezieller Seifenlösung benetztem Metall- oder Kunststoffspachtel abgezogen. Um dauerhafte Versiegelungen der Fugen zu erzielen, die in der Lage sind, die Belastungen durch Ausdehnung und Zusammenziehen aufzunehmen, ist es notwendig, dass:

1. die vorgesehene Bewegung 25 % der Fugenbreite nicht überschreitet
2. das Verhältnis zwischen Breite und Tiefe der Dichtmasse  $> 1 / < 2$  beträgt
3. die Versiegelung nur an den Fugenflanken und nicht am Untergrund haftet. Zum Regulieren der Tiefe und um die Haftung am Grund zu vermeiden, wird empfohlen, eine PE-Schaumstoffrundschnur einzulegen.

→ Reinigung

Rückstände der Dichtmasse werden mit einer geeigneten Verdünnung, z. B. Toluol oder Benzin entfernt. Nach dem Erhärten kann Neutro Color nur mechanisch entfernt werden.

## Weitere Hinweise

- Nicht in völlig geschlossenen Räumen anwenden, da das Produkt aufgrund der Luftfeuchtigkeit polymerisiert und erhärtet.
- Die Fuge muss binnen 5 Min. nach der Verarbeitung geglättet werden, um guten Kontakt zwischen der Dichtmasse und der unteren Schicht zu gewährleisten.
- Normalerweise ist keine Grundierung erforderlich. Der Einsatz einer umweltfreundlichen Haftgrundierung kann auf besonderen Untergründen (poröse Untergründe oder Kunststoffmaterialien) erforderlich sein um maximale Haftung zu erzielen und wird stets empfohlen bei staubigen Untergründen.
- Neutro Color ist nicht überstreichbar.

## Zertifizierungen und Kennzeichnungen



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm

Art	Standfeste weiße oder farbige Paste	
Spezifisches Gewicht	ca. 1,02 kg/dm <sup>3</sup>	
Chemische Natur	Neutral vernetzendes Silikon	
Lagerfähigkeit	ca. 18 Monate nach Herstellungsdatum in der unbeschädigten Originalverpackung	
Hinweise	Frostfrei, kühl und trocken lagern	
Verpackung	Kartusche 310 ml	
Maximal zulässige Bewegung	≤ 25 %	ISO 11600
Mind. Fugenbreite	≥ 6 mm	
Max. Fugenbreite	≤ 25 mm	
Querschnitt Versiegelung B/T-Verhältnis	> 1 / < 2	
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +40 °C	
Hautbildungszeit	≥ 15 Min.	
Vernetzungszeit	ca. 3 mm / 24 Std.	
Volumenverlust	≤ 10 %	ISO 10563
Verbrauch	Siehe Verbrauchstabelle	

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Luftbedingung, Saugfähigkeit des Untergrunds und der verlegten Materialien.

**Verbrauchstabelle****Laufende Meter Fugen, die mit einer 310 ml Kartusche Neutro Color hergestellt werden können**

Tiefe	Breite				
	6 mm	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm
5 mm	ca. 10,4 m	ca. 8 m	ca. 6,2 m	–	–
7 mm	–	ca. 5,6 m	ca. 4,4 m	ca. 3 m	–
10 mm	–	–	ca. 3 m	ca. 2,1 m	ca. 1,6 m
15 mm	–	–	–	ca. 1,4 m	ca. 1,1 m
20 mm	–	–	–	ca. 1,1 m	ca. 0,8 m

Ohne Angabe: Unpassendes Verhältnis Breite/Tiefe.

**Farbtabelle Neutro Color**

KK 2	
KK 66	
KK 68	
KK 69	
KK 71	
KK 12	
KK 76	
KK 86	
KK 152	
KK 107	
KK 109	
KK 110	

Diese Farbtöne haben reinen Beispielswert.

**Leistungen****HIGH-TECH**

Shore-Härte A	21	ISO 868
Elastizitätsmodul	ca. 0,35 N/mm <sup>2</sup>	ISO 8339
Reissdehnung (%)	250	ISO 8339
Witterungsbeständigkeit	Ausgezeichnet	
Alterungsbeständigkeit	Ausgezeichnet	
UV-Beständigkeit	Ausgezeichnet	ISO 4892
Temperaturbeständigkeit	von -40 °C bis +100 °C	
Klassifizierung nach EN 15651-1	F-EXT-INT-CC	
Klassifizierung nach EN 15651-2	G-CC	
Klassifizierung nach EN 15651-3	S	
Klassifizierung nach EN 15651-4	PW-EXT-INT-CC	

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Luftbedingung, Saugfähigkeit des Untergrunds und der verlegten Materialien.

---

# Hinweise

- Produkt für professionellen Gebrauch
- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C verarbeiten
- Nicht in völlig geschlossenen Räumen verwenden, denn das Produkt benötigt die Luftfeuchtigkeit zur Polymerisierung
- Breite und Tiefe der Fuge sind korrekt zu messen
- Die Fugenränder mit Klebeband schützen; vor dem Erhärten reinigen und das Band entfernen
- Neutro Color enthält keine gefährlichen Substanzen. Dennoch wird empfohlen, das Produkt in gut belüfteten Räumen zu verwenden und den Kontakt mit Augen und Haut zu vermeiden
- Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
- Für alles Weitere kontaktieren Sie bitte die Anwendungstechnik der Kerakoll GmbH: +49 (0)6026 97712-0

Die Angaben in Bezug auf das Rating basieren auf dem GreenBuilding Rating Manual 2014. Diese Informationen sind auf dem Stand von Juli 2024 (GBR Data Report – 07.24). Im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com) eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.